

スプレーするだけで、
素材を選ばず、
あらゆる上塗りに
強力な密着が得られます。

あらゆる素材への密着性はこれにお任せ!

スーパーマルチ ミツチャク剤



特長

1. 塗装面のペーパー研ぎが不要で、上からの塗料の強力な密着が得られます。
2. 乾燥が速く、手軽に塗装できます。
3. ウレタン塗料・ラッカー・合成樹脂塗料等あらゆる上塗りができます。
4. 耐熱性があり(120℃×30分)焼付塗装にも使用できます。
5. 劇物の防錆顔料等を含んでいませんので、安心してご使用になれます。

S

SUPER MULTI-PURPOSE

仕 様

コードNo.・品名	38-68 スーパーマルチ ミッチャク剤		
系 統	合成樹脂クリアー塗料		
種 類	スプレー用塗料タイプ	エアゾールスプレータイプ	
容 量	16L, 4L, 1L	420ml	
標準塗布量	40~60 g/m ²		
塗布面積	1.7~2.0m ² /2回塗り		
出荷単位	1缶	6本/ケース, 48本/ケース	

用 途

1. 自動車関連部品
樹脂バンパー・FRPパーツ・自動車パーツ交換部品(フェンダー・ボンネット等金属面)
ヘルメット・アルミボディー
2. 建材部品全般
アルミサッシ・フェンス・門扉・床材・柱・ドア枠
3. 車両・船舶・橋梁・産業機械・電気機器・装飾用品
4. 樹脂看板

塗装可能材

1. 金属面
ステンレス・アルミ・亜鉛処理鋼板・クロームメッキ面・鉄鋼材・亜鉛引き鉄板・真鍮等
2. 木材塗装面(ワックス等の付着がないもの)
3. ガラス面
4. タイル・石面
5. プラスチック面
アクリル・FRP・ABS・PP・ポリカーボネート等

使用方法
及び
使用上の注意

1. 被塗面の油や他の汚れをシンナー(又は類似の性能の脱脂剤)で全て取り除いてください。金属面、焼付塗面はシンナー(又は他の溶剤性脱脂剤)を、プラスチック類には、シリコンオフ(又は他の水溶性脱脂剤)を使用してください。
2. スーパーマルチミッチャク剤を被塗面から、15~20cm位離し、薄く均一にスプレーしてください。塗装のポイントは1度に厚塗りせず、ムラなくスプレーすることです。刷毛・ローラー等での塗装の場合は特に厚塗りにご注意ください。
3. 20~30分(常温時)以上乾燥時間をとって上塗りをしてください。温度の低い時、高湿度の時は、十分な密着が得られないおそれがあります。その場合は、前もって被塗面を暖めるか、塗装後暖めるようにしてください。
4. 器具の洗浄はラッカーシンナーをお使いください。
5. 特殊な素材及び(塗装可能材)に記載の素材でも種類によっては密着性の安定しない場合がありますので、お試しのうえで使用ください。

危険物の種類

第四類 第一石油類

有機溶剤の種類

第二種有機溶剤

Union ユニオンペイント株式会社

本社・工場 〒340-0807 埼玉県八潮市新町50-1(草加八潮工業団地) TEL.0489-36-3601(代) FAX.0489-36-3606(代)
TEL.0489-31-9141(代)

野田工場 〒270-0235 千葉県野田市尾崎字横の内2325-40(中里工業団地) TEL.0471-29-5221(代) FAX.0471-27-1981(代)

福岡工場・営業所 〒834-0111 福岡県八女郡山川町大字日吉523-18(山川中核工業団地) TEL.0943-32-0177(代) FAX.0943-32-0187(代)

旭川出張所 〒079-8419 北海道旭川市赤山九条1-3-7 TEL.0166-22-7703(代) FAX.0166-26-2201

仙台営業所 〒983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田1-5-43 TEL.022-232-5638(代) FAX.022-232-5706

名古屋出張所 〒466-0053 愛知県名古屋市中区東区滝子町15-6 TEL.052-881-9166(代) FAX.052-881-9166

経典出張所 〒671-1502 兵庫県播磨郡赤松町赤山301 TEL.0792-76-1141(代) FAX.0792-77-2915

特約店